

◎ 適用材質

●塗布可能な材質●

金属全般 コンクリート 木材 石材

▲注意を要する材質▲

プラスチック メッキ処理金属

◎ 物理的情報

☐ 性状

色調(混合後)
白色

☐ 特性一覧

項目		単位	
外観	—	—	パテ
可使時間	25℃於	分	20
硬化時間	25℃於	時間	12
耐熱温度	—	℃	120
比重	ASTM D792	—	1.8
圧縮強さ	ASTM D695	MPa	78 ~ 88
引張強さ	ASTM D638	MPa	15 ~ 20
縦弾性係数	ASTM D638	Gpa	4.81
曲げ強さ	ASTM D790	MPa	25 ~ 34
引張せん断接着強さ	ASTM D1002	MPa	5 ~ 7
硬さ	ショアーD	—	75
線膨張係数	ASTM D696	cm・cm/℃	38×10 ⁻⁶
収縮率	ASTM D2566	%	0.30
誘電率	ASDM D150	1kHz	28.1
絶縁破壊強さ	ASDM D149	kV/mm	11.8

※ このデータは、全てメーカーの研究室にて測定を行い、参考値として掲載したものであり、保証値ではありません。

◎ 商品情報

☐ 荷姿

容量(容積)	塗布可能面積(1mm厚)
114g (0.06ℓ)	0.06/㎡セット

☐ 法規制

	消防法	有機則
主剤	非危険物	該当せず
硬化剤	非危険物	該当せず

☐ 適合規格

食品衛生法
厚生省告示第370号規格適合