

◎ 適用材質

●塗布可能な材質●

金属全般 コンクリート 木材 石材

▲注意を要する材質▲

プラスチック メッキ処理金属

◎ 物理的情報

□ 性状

色調(混合後)
灰色

□ 特性一覧

項目		単位	
外観	—	—	パテ
可使時間	25℃於	分	3～5
硬化時間	25℃於	時間	1
耐熱温度	—	℃	120
比重	ASTM D792	—	1.8
圧縮強さ	ASTM D695	MPa	88 ～ 98
引張強さ	ASTM D638	MPa	15 ～ 20
縦弾性係数	ASTM D638	Gpa	5.00
曲げ強さ	ASTM D790	MPa	25 ～ 34
引張せん断接着強さ	ASTM D1002	MPa	5 ～ 7
硬さ	ショアーD	—	85
線膨張係数	ASTM D696	cm・cm/℃	38×10^{-6}
収縮率	ASTM D2566	%	0.20
誘電率	ASDM D150	1kHz	28.1
絶縁破壊強さ	ASDM D149	kV/mm	11.8

※ このデータは、全てメーカーの研究室にて測定を行い、参考値として掲載したものであり、保証値ではありません。

◎ 商品情報

□ 荷姿

容量(容積)	塗布可能面積(1mm厚)
114g (0.06ℓ)	0.06/m ² セット

□ 法規制

	消防法	有機則
主剤	非危険物	該当せず
硬化剤	非危険物	該当せず

□ 適合規格

食品衛生法
厚生省告示第370号規格適合