

項 目 フィルム構成		試験方法	単 位	Nタイプ	BNタイプ	HNタイプ	KNタイプ
				ON15 μ m/PE60 μ m	ON15 μ m/L-LDPE60 μ m	ON15 μ m/L-LDPE60 μ m	KON15 μ m/PE60 μ m
厚 み		ダイヤルゲージ	μ m	75	75	75	75
引張強度	縦	JISZ1707	N/15mm幅 (kg/15mm幅)	53 (5.4)	57 (5.8)	53 (5.4)	58 (5.9)
	横			53 (5.4)	58 (5.9)	56 (5.7)	60 (6.1)
引裂強度	縦	JISP8116	$\times 10^{-3}$ N $\cdot$ cm/cm (g $\cdot$ cm/cm)	265 (27)	323 (33)	490 (50)	216 (22)
	横			274 (28)	353 (36)	735 (75)	255 (26)
シール強度		170℃ $\times$ 1秒 $\times$ 0.2MPa	N/15mm幅 (kg/15mm幅)	39以上 (4.0以上)	44以上 (4.5以上)	49以上 (5.0以上)	39以上 (4.0以上)
水蒸気透過度		40℃ $\times$ 90%RH	g/m ² $\cdot$ 24Hr	10.0	8.7	7.0	5.5
酸素透過度		20℃ $\times$ 90%RH モコン法	ml/m ² $\cdot$ MPa $\cdot$ 24Hr (cc/m ² $\cdot$ atm $\cdot$ 24Hr)	444 (45)	434 (44)	444 (45)	138 (14)

※上記数値は、測定値の一例で規格値ではありません。